aralia
Desarrollo Industrial SL

Arakna

Pol. Ind. la Mezquita, 12600, Castellón
Tel: +34 607 39 47 70
Tel:+34 962 621 112
Correo electrónico: admin@araliadi.com
Página web: araliadi.com

Hilo de poliester de alta tenacidad para los amantes de la agricultura.

Desarrollo Industrial SL

Ficha tecnica hilo Arakna

Referencias		
Hilo Nº1: 2.00 mm.	Resistencia: 220 kgF.	Bobinas de 3300m
Hilo Nº2: 2.20 mm.	Resistencia: 250 kgF.	Bobinas de 2700m
Hilo nº3: 2.50 mm.	Resistencia: 300 kgF.	Bobinas de 2000m
Hilo nº4: 3.00 mm.	Resistencia: 420 kgF.	Bobinas de 1500m
Hilo nº5: 4.00 mm.	Resistencia: 700 kgF.	Bobinas de 800m
Hilo nº6: 5.00 mm.	Resistencia: 1050 kgF.	Bobinas de 525m

Inscrita en el Registro Mercantil de Castellón, tomo 1583 folio 171, Inscripción 1 con hoja CS-33887

- **Resistencia ruptura 60 kgF/mm2 Superior a la resistencia del:** alambre galvanizado (40/48 kgF/mm2) alambre clásico (15 kgF/mm2)
- **No se oxida**
- **Alargamiento ruptura:** 11%
- **Punto de fusión:** 263oC / 266oC
- **Gran resistencia a los rayos UV**
- **Comportamiento térmico:** Conserva su estabilidad dimensional y sus rendimientos mecánicos en una gama de temperatura desde los –40oC a los +70oC (NO DILATA).
- **Tensión de colocación:** 1,5% de la longitud (Ejemplo: 80 m = estirar 1,20m)